


**Испытательная лаборатория
Автономной некоммерческой организации
по сертификации продукции, товаров и услуг
«ЭКСИМТЕСТ»**



*Юридический адрес: 129110, г. Москва, Орловский переулок, д.5.
Фактический и почтовый адрес: 129110, г. Москва, Орловский переулок, д.5;
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
ул. Агрехимиков, д.6.
Телефоны: (495) 684-78-00, 684-77-19.
e-mail: eximtest@eximtest.ru
Аттестат № РОСС RU.0001.21AB53.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 20.08.2015г.*

Утверждаю
Руководитель ИЛ АНО «ЭКСИМТЕСТ»
Беликова С.М.
« 13 » декабря 2017 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 7Л/07-12/1702 от 13.12.2017 г.**

1. Наименование заказчика, представившего образцы для испытаний:

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ярмарка Групп».
Адрес: 129272, г. Москва, ул. Суцневский вал, д. 64, Россия.
ИНН/КПП 7702403081/770201001.
Заявка от 07.12.2017 г.
Акт отбора: от 07.12.2017 г.

2. Наименование продукции, ее характеристика и обозначение: Изделия бельевые 1-го слоя: полотенца.

Изготовитель: Туркмения.

Типовой образец: Полотенце, размер: 50×90 см, 450 г/м²(4). Количество: 1 шт.

3. Дата поступления образцов: 07.12.2017 г.

4. Дата проведения испытаний: 07-13.12.2017 г.

5. Программа испытаний: Проверить на соответствие по показателям указанным в заявке: сырьевой состав, поверхностная плотность, изменение линейных размеров после мокрой обработки.

Средства измерений: микроскоп монокулярный БИОМЕД-2, линейка, стиральная машина, утюг.

6. Результаты испытаний:

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность воздуха – $65 \pm 2\%$;

Температура воздуха – $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

Условный номер образца	Наименование контролируемого показателя, единица измерения	Наименование НД, раздел, пункт	Результаты испытаний	Нормативное значение контролируемого показателя
1	2	3	4	5
7Л/12/1702	Сырьевой состав:	ГОСТ ИСО 1833-2001	100% хлопок	-
	Поверхностная плотность, г/м ²	ГОСТ 3811-72	452,3	-
	Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %			
	- основа		-1,7	-
	- уток		-1,9	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения руководителя ИЛ АНО «ЭКСИМТЕСТ».